




試験証明書



208

2009年 3月 4日

試験番号 6 3 7 8 2 5 - 1

(完)

原正商会 殿

ご提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

No. 品番・品名及び色柄番
1 ティシャット

財団法人 日本紡績検査協会
近畿事業所

大阪府中央区上町1丁目1番15号
TEL 大阪(06) 6762-5887 (代表)
FAX 大阪(06) 6762-8588

試験項目

1. 消臭性

試験方法及び条件

繊維評価技術協議会法 ガスクロマトグラフ法(ノネール)

試験結果

項目	区分	1.	2.	3.	4.	注
1. 消臭性	減少率(%) ノネール	77.7				

備考

消臭性能試験方法：(社)繊維評価技術協議会 消臭加工繊維製品認証基準
機器分析実施マニュアル (ガスクロマトグラフィー法)

ガス初期濃度 : ノネール 約 14 ppm (6×8cm)
測定時間 : 2時間後

紡検近畿No.08004404(2008.6.19)の再発行

1	2	3	4
見本は貼付 できません			

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。